



## Disszipatív zacskó (Cikkszám: 3110.3x/3120.3x)



Tartós disszipatív polietilén fólia\*

Az IEC 61340-5-1 szabványnak megfelelően

Forrasztható

Újrahasznosítható



Rózsaszín

Szabvány feliratok:

Terméknév, ESD jel, újrahasznosítható jel és

Lot-szám



### Termék minősítés az IEC 61340-5-1 Ed. 1.0 (2007-08) szabványnak megfelelően:

	Teszt módszer	Határértékek	Jellemző értékek
Felületi ellenállás $R_s$	IEC 61340-2-3	$1 \times 10^5 \leq R_s < 1 \times 10^{11} \Omega^*$	$10^{10} - 10^{11} \Omega$

Környezeti körülmények:  $12 \pm 3\%$  relatív páratartalom és  $23 \pm 2^\circ\text{C}$  hőmérséklet mellett.

\* A felületi ellenállás  $R_s < 1 \times 10^{11} \Omega$  érték 3 évig garantált normál használat és tárolási körülmények mellett.