



PERMASTAT[®] fólia félcső (Cikkszám: 3135.15.x)



Tartós disszipatív polietilén fólia*

Az IEC 61340-5-1 szabványnak megfelelően

Forrasztható

Újrahasznosítható



Rózsaszín

Szabvány feliratok:

Termék név, ESD jel, újrahasznosítható jel és LOT szám



Termék minősítése az IEC 61340-5-1 Ed. 1.0 (2007-08) szabványnak megfelelően:

	Teszt metódus	Határértékek	Jellemző értékek
Felületi ellenállás R_s	IEC 61340-2-3	$1 \times 10^5 \leq R_s < 1 \times 10^{11} \Omega^*$	$10^{10} - 10^{11} \Omega$

Környezeti körülmények: $12 \pm 3\%$ relatív páratartalom és $23 \pm 2^\circ\text{C}$ hőmérséklet mellett.

* A felületi ellenállás $R_s < 1 \times 10^{11} \Omega$ érték 3 évig garantálható rendeltetészerű használat és normál tárolási körülmények mellett.

Megjegyzés:

A PERMASTAT[®] termékeket kizárólag az elektronikai gyártásban alkalmazott ESD védelem érdekében tervezték.