

ECOSTAT-DF POLYCAN Poliuretán diszipatív festék (Cikkszám.: 1130.7035)

Egyrétegű , 2 komponensű , poliuretán festék

Disszipatív padló bevonat, az IEC 61340-5-1 szabványnak megfelelően

Oldható és tartós

Vezetőképes réteg nélkül

Kiváló tapadási tulajdonságok

Alkalmos kemény és rugalmas felületekre az EPA területén

Alkalmos új és meglévő padlózatra

48 órán belüli száradási idő jól szellőztetett helyiségben

Könnyen felvihető ecset, illetve henger segítségével

Szürke, RAL 7035 (Kismértékű színeltérések előfordulhatnak)

Rendelésre más színben is elérhető



A szett tartalmazza:

Gyanta és keményítőszer
1 szigetelő pánt csavarral

Technikai adatok:

Tulajdonság	Teszt szabvány	Megjegyzés
Kiszerezés	EN 430	5 kg kanna
Görgők hatása	DIN 6818 / EN 425	Nincs hatás, alkalmazható a DIN 68131 W típusa esetén

Termék minősítés az IEC 61340-5-1 Ed. 1.0 (2007-08) szabványnak megfelelően:

	Teszt metódus	Határértékek	Jellemző értékek
Földelési pontig mért ellenállás Rgp	IEC 61340-4-1	$< 1 \times 10^9 \Omega$	$10^6 - 10^8 \Omega$ földelve
Rendszer ellenállás - Személy / cipő / padlózat Rg	IEC 61340-4-5	$< 3,5 \times 10^7 \Omega$	$10^6 - 10^8 \Omega$ lábbelítől függően
Test feszültség (Walking test)	IEC 61340-4-5	$< 100V$	$< 100V$ lábbelítől függően

Környezeti körülmények: $25 \pm 3\%$ relatív páratartalom és $23 \pm 2^\circ C$ hőmérséklet mellett.

Tárolás 4°C felett