



## ECOSTAT<sup>®</sup>-DF POLYCAN WL2 Disszipatív EPOXY festék (Cikkszám: 1131.7035.WL2.10 )

Egyrétegű, két komponensű, epoxy festék

Disszipatív padló bevonat, az IEC 61340-5-1 szabványnak megfelelően

Vízbázisú és hosszú élettartamú

Vezetőképes réteg nélküli használat

Kiváló tapadási tulajdonságok

Alkalmas új és már meglévő padlóra

24 órán belül használatra kész

Könnyű felvitel és utómunkák elvégzése henger segítségével

Szürke, RAL 7035 (Kismértékű színeltérések előfordulhatnak)

Más színek rendelésre elérhetők

Kemény felületekre is alkalmas  
(cement, beton, szintetikus gyantás padló)



### **A szett tartalmazza:**

Gyanta és keményítőszer  
Földelési csatlakozó sarokelem

### **Technikai adatok:**

Tulajdonság	Teszt szabvány	Megjegyzés
Kiszerezés	EN 430	10 kg kanna
Székgyörgők hatása	DIN 6818 / EN 425	nincs hatás, alkalmazható a DIN 68131 W típus esetén.

### **Termékminősítés az IEC 61340-5-1 Ed. 1.0 (2007-08) szabványnak megfelelően:**

	Teszt módszer	Határértékek	Jellemző értékek
Földelési pontig mért ellenállás R <sub>gp</sub>	IEC 61340-4-1	$< 1 \times 10^9 \Omega$	$10^5 - 10^7 \Omega$ földelve
Rendszer ellenállás - Személy/lábbeli / padlózat R <sub>g</sub>	IEC 61340-4-5	$< 3,5 \times 10^7 \Omega$	$10^6 - 10^8 \Omega$ lábbelitől függ
Test feszültség (Walking test)	IEC 61340-4-5	$< 100V$	$< 100V$ lábbelitől függ

Környezeti körülmények: 25 ± 3% relatív páratartalom és 23 ± 2°C hőmérséklet mellett.

### **Tárolás 4°C felett**